

• Ljepila i pribor za lijepljenje



SC 2000 - Ljepila za spajanje transportnih traka

Za spajanje gumenih transportnih traka postupkom hladne vulkanizacije preporučujemo dvokomponentna ljepila SC 2000 sa utvrđivačem UT-R20. Upotrebljavaju se za lijepljenje površina guma-guma, guma-platano te lijepljenje guma-metal. S obzirom na njihovu netoksičnost, mogu se rabiti i u zatvorenim prostorima te u rudnicima (SC 2000 u skladu s Loba autorizacijom br. 84.12.22.41. ili 36; UT-R20 u skladu s Loba autorizacijom br. 12.22.67.1.25). Odlikuju se visokim kapacitetom lijepljenja (pokriva površinu s oko $0,50 \text{ kg/m}^2$) te izvrsnim pranjem. Isporučuje se u pakiranjima od 0,5 l, 0,8 l i 1 l.

Plastic cement - Ljepilo za spajanje PVC transportne trake

Za spajanje PVC transportnih traka postupkom hladne vulkanizacije u ponudi je ljepilo Plastic Cement (PC u skladu s Loba autorizacijom br. Nv 84.12.41.3.36 i utvrđivač UT-R20 u skladu s Loba autorizacijom NW 12.22.67.1.25).

Za čišćenje površina namijenjenih lijepljenju preporučujemo materijal s oznakom **R4C**, koji se rabi za čišćenje dijelova korištenih u proizvodnji.

Ljepilo za reparaciju

Za brzo i efikasno ispunjavanje puknuća, rezova i grešaka na gumenim slojevima, u ponudi je ljepilo CONREPA koje se na tretiranu površinu nanosi spatulom. Odobreno Loba standardima za primjenu u slabo zračenom prostoru. Isporučuje se u limenkama od 0,7 kg.

PRAJMER

Za preventivno premazivanje metalnih površina preporučuje se upotreba prajmera PR 200, PR 300 ili PR 400. Omogućuje veću čvrstoću spoja pri lijepljenju te sprječava oksidaciju površina. U prosjeku, 100 g prajmera dovoljno je za 1 m^2 površine. Nanosi se četkicom.

Materijali za topalu vulkanizaciju

Odabir materijala za toplo vulkaniziranje transportnih traka ovisi o sastavu gumenog sloja trake, što je prikazano u priloženoj tablici 1.22. Obzirom na osjetljivost materijala prostor u kojem se skladišti mora biti ventiliran, zaštićen od svjetla i sa rasponom temperaturu od +5 do +25 C. Ukoliko je navedeni materijal skladišten prema propisima upotrebljiv je oko 6 mjeseci od datuma proizvodnje.

TIP TRAKE	zajednički spoj	vezna guma	varijanta spoja
NORMAL	G 1417	G 1109	S 11009
SCHEVRON	G 1417	G 1109	S 11009
APEGUM	G 1417	G 1109	S 11009
ELEVGUM	G 1417	G 1109	S 11009
TEMPERGUM	G 2063	G 1109	S 11009
OILGUM	G 3152	G 1109	S 11009
TEMPOILGUM	G 2059	G 1109	S 11009
ARDENTUMGUM	G 3128	G 2072	S 2072
SUPERARDENTGUM	G 3119	G 2072	S 2072



Tabela 1.26